

LOCTITE[®]**LOCTITE**[®] **5366**[™]

April 2007

PRODUKTBESCHREIBUNG

LOCTITE[®] 5366[™] besitzt die folgenden Produkteigenschaften:

| | |
|--------------------------|--|
| Technologie | Silikon |
| Chemische Basis | Acetoxy-Silikon |
| Aussehen (unausgehärtet) | Klar, pastös |
| Komponenten | Einkomponentig - kein Mischen erforderlich |
| Aushärtung | bei Raumtemperatur vernetzend (RTV) |
| Anwendung | Kleben oder Dichten |
| Flexibilität | Verbessert die Belastbarkeit sowie die stoßabsorbierenden Eigenschaften der Klebestelle. |

LOCTITE[®] 5366[™] wird speziell als Klebemittel eingesetzt, um optimale Abdichtungen, Klebungen und Schutz zu gewährleisten. Typische Anwendungen sind Abdichten von Seitenscheiben bei Zügen, Dichten von Wärmequellen (Öfen, Wärmetauscher, Dampfleitungen, Warmwasserboiler), Schutz und Isolierung von Schaltkästen und Kleben von HCR-Silikon. Der Einsatz erfolgt auch bei Anwendungen im Wartungs- und Instandhaltungsbereich. Typische Einsatzbereiche für dieses Produkt sind Anwendungen mit einer Betriebstemperatur bis 250°C.

MATERIALEIGENSCHAFTEN


| | |
|--|------|
| Spez. Dichte bei 25 °C | 1,04 |
| Extrusionsrate, g/min | 100 |
| Standvermögen, ISO 7390, mm | <2 |
| Flammpunkt - siehe Sicherheitsdatenblatt | |

TYPISCHE AUSHÄRTEEIGENSCHAFTEN**Oberflächenhärtung**

LOCTITE[®] 5366[™] bildet unter Einwirkung von Luftfeuchtigkeit innerhalb von 5 Minuten bei 23±2°C / 50±5%RH eine klebfreie Oberfläche.

Durchhärtetiefe

Das untenstehende Diagramm zeigt die zeitliche Entwicklung der Durchhärtetiefe bei 23±2°C / 50±5% LF.

**TYPISCHE EIGENSCHAFTEN IM AUSGEHÄRTETEN ZUSTAND**

Nach 7 Tagen bei 25 °C / 50% RH, Schichtstärke 0,5 mm

Physikalische Eigenschaften:

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Shore Härte, ISO 868, Durometer A | 25 |
| Dehnung, bei Bruch, ASTM D 412, % | 530 |
| Zugfestigkeit, ASTM D 412 | N/mm ² 2,5 (psi) (360) |

Elektrische Eigenschaften:

| | |
|--|--------------------|
| Dielektrische Durchschlagsfestigkeit, IEC 60243-1, kV/mm | 18 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand, IEC 60093, Ω·cm | 1×10 ¹⁴ |
| Dielektrizitätskonstante, IEC 60250: 1MHz | 2,8 |

FUNKTIONSEIGENSCHAFTEN IM AUSGEHÄRTETEN ZUSTAND**Eigenschaften**

Aushärtezeit 7 Tage bei 25 °C / 50% RH

Zugscherfestigkeit, ISO 4587:

| | |
|---|-------------|
| Aluminium(sandgestrahlt, 1 mm N/mm ² 2 Klebspalt) | (psi) (290) |
|---|-------------|

BESTÄNDIGKEIT GEGEN UMGEBUNGSEINFLÜSSE**Beständigkeit gegen Medien**

Gealtert bei 22 °C für 5.000 Stunden, Schichtstärke 2 mm :

| | |
|--|------|
| Natriumcarbonat, 25%: | |
| Volumenänderung, % | -0,2 |
| Änderung Zugfestigkeit, % | -12 |
| Änderung Dehnung, % | -10 |
| Natriumchlorid, 25%: | |
| Volumenänderung, % | -0,1 |
| Änderung Zugfestigkeit, % | 0 |
| Änderung Dehnung, % | 0 |
| Salzsäure, 2%: | |
| Volumenänderung, % | -0,1 |
| Änderung Zugfestigkeit, % | -8 |
| Änderung Dehnung, % | -8 |
| Milchsäure, 12%: | |
| Volumenänderung, % | 0,3 |
| Änderung Zugfestigkeit, % | 4 |
| Änderung Dehnung, % | 10 |
| Zitronensäure, 12%: | |
| Volumenänderung, % | -0,1 |
| Änderung Zugfestigkeit, % | -0,3 |
| Änderung Dehnung, % | 0 |
| Soda, 25%: | |
| Volumenänderung, % | -7 |
| Änderung Zugfestigkeit, % | -15 |
| Änderung Dehnung, % | -15 |
| Bleiche, handelsübliche Konzentration: | |
| Volumenänderung, % | -1 |
| Änderung Zugfestigkeit, % | -20 |
| Änderung Dehnung, % | -15 |

ALLGEMEINE INFORMATION

Dieses Produkt ist nicht geeignet für reinen Sauerstoff und/oder sauerstoffangereicherte Systeme und sollte nicht als Dichtstoff für Chlor oder stark oxidierende Medien gewählt werden.

Sicherheitshinweise zu diesem Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

Gebrauchshinweise

1. Zur Erzielung optimaler Ergebnisse sollten die Klebeflächen sauber und fettfrei sein.
2. Die Feuchtigkeithärtung beginnt, sobald das Produkt der Luftfeuchtigkeit ausgesetzt wird. Daher sollten die Teile innerhalb von wenigen Minuten nach der Produktauftragung zusammengefügt werden.
3. Bauteile unter Druck fügen, damit sich der Klebstoff verteilt und den gesamten Klebspalt ausfüllt.
4. Vor voller Beanspruchung die Klebung vollständig aushärten lassen (z.B. 7 Tage).

Nicht für Produktspezifikationen

Die hierin enthaltenen technischen Angaben dienen nur zur Information. Für Empfehlungen und Unterstützung bei der Erstellung von Spezifikationen für dieses Produkt wenden Sie sich bitte an Ihre Qualitätsabteilung vor Ort.

Lagerung

Produkt im ungeöffneten Behälter in trockenen Räumen lagern. Hinweise zur Lagerung können sich auf dem Etikett des Produktbehälters befinden.

Optimale Lagerung: 8 °C bis 21 °C Durch Lagerung unter 8°C und über 28°C können die Produkteigenschaften nachteilig beeinflusst werden.

Aus dem Gebinde entnommenes Produkt kann beim Gebrauch verunreinigt worden sein. Deshalb keine Produktreste in den Originalbehälter zurückschütten. Henkel kann keine Haftung für Material übernehmen, das verunreinigt oder in einer Weise gelagert wurde, die von den oben aufgeführten Bedingungen abweicht. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen technischen Service oder den Kundenbetreuer vor Ort.

Umrechnungsfaktoren

$(^{\circ}\text{C} \times 1.8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$
 $\text{kV/mm} \times 25.4 = \text{V/mil}$
 $\text{mm} / 25.4 = \text{inches}$
 $\mu\text{m} / 25.4 = \text{mil}$
 $\text{N} \times 0.225 = \text{lb}$
 $\text{N/mm} \times 5.71 = \text{lb/in}$
 $\text{N/mm}^2 \times 145 = \text{psi}$
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 8.851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
 $\text{N}\cdot\text{m} \times 0.738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
 $\text{N}\cdot\text{mm} \times 0.142 = \text{oz}\cdot\text{in}$
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

Hinweis

Die hierin enthaltenen Daten dienen lediglich zur Information und gelten nach bestem Wissen als zuverlässig. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden, über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend **lehnt die Firma Henkel im besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma Henkel entstehende ausdrücklich oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. Die Firma Henkel lehnt im besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art ab, einschließlich entgangener Gewinne.** Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. unter Patenten der Firma Henkel lizenziert sind, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu benutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere in- oder ausländische Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Verwendung von Warenzeichen

LOCTITE ist ein Warenzeichen der Firma Henkel

Referenz 1.1